

Rostschutz SLOTOCLEAN AC

Der Rostschutz SLOTOCLEAN AC dient als temporärer Korrosionsschutz für metallische Gegenstände.

Empfehlenswert ist die Anwendung für Teile, die nach der Reinigung vor einer Weiterbehandlung zwischengelagert werden.

Rostschutz SLOTOCLEAN AC ist ein dickflüssiges, wässriges Produkt und wird der unmittelbaren Warmspülung vor dem Trocknen der Teile zugegeben. Wichtig ist, dass nach dem Warmspülen mit Rostschutz SLOTOCLEAN AC kein weiterer Spülvorgang vor dem Trocknen erfolgt, um den hervorragenden Korrosionsschutz nicht zu vermindern.

Der aufgebrauchte, nicht störende Film, ist lackierfähig und lässt sich ohne weiteres in einer warmen, alkalischen Entfetterlösung entfernen.

Der Rostschutz SLOTOCLEAN AC ist AOX frei und enthält keine Alkylphenoethoxilate.

Die Angaben in der Gebrauchsanleitung basieren auf unseren Labor- und Praxiserfahrungen. Da Ergänzungsmengen und Eingriffsgrenzen in Abhängigkeit von Materialart und -geometrie, deren Anwendung und der Anlagentechnik ggf. von den Angaben in der Gebrauchsanleitung abweichen können, sind diese Angaben nicht bindend.

Wichtiger Hinweis!

Wir bitten, diese Gebrauchsanweisung vor Einsatz des Verfahrens sorgfältig zu lesen und alle die Arbeitsweise beeinflussenden Parameter zu beachten. Technische Änderungen behalten wir uns vor. Im Interesse der eigenen Sicherheit beachten Sie bitte unbedingt die R- und S-Sätze auf den Etiketten der Gebinde. Die Mindesthaltbarkeit der Zusätze kann den Gebindeetiketten entnommen werden.

Die aktuelle IMDS-Nummer für die aus dem Verfahren abgeschiedene Schicht kann im Internet unter www.schloetter.de/downloads eingesehen werden.

Für die Lagerung von chemischen Produkten sind die TRGS 514 und TRGS 515 maßgebend. Die Gefahrgutverordnung (ADR/GGVS) hat **nur für den Transport** Gültigkeit und darf zur Lagerung nicht herangezogen werden.

