

Nickelbadzusatz G 1

Nickelbadzusatz G 1 (AN 040206) wird zusätzlich zur laufenden Dosierung an Glanzzusatz „SLOTONIK 22“ im Hochglanznickelbad SLOTONIK 20“ eingesetzt. Durch die Zugabe von „Nickelbadzusatz G 1“ erhalten die Glanznickelüberzüge speziell in Trommelnickelbädern ein helleres Aussehen, sowie aktivere und somit bessere verchrombare Nickelschichten bei der Gestellvernickelung.

Nickelbadzusatz G1 ist bereits anteilmäßig im Glanzzusatz „SLOTONIK 22“ enthalten, so daß nur im Bedarfsfall die zusätzliche Zugabe kleinerer Mengen „Nickelbadzusatz G 1“ erforderlich wird.

Dosierungsgröße: 0,25 - 0,5 ml/l
Verbrauch: 0,5 - 1 l / 10 kWh

Höhere Konzentrationen, wie vorstehend angegeben, sollten nicht zugesetzt werden, da sonst mit einem Rückgang der Glanzstrefähigkeit gerechnet werden muß.

Wichtiger Hinweis!

Wir bitten, diese Gebrauchsanweisung vor Einsatz des Verfahrens sorgfältig zu lesen und alle die Arbeitsweise beeinflussenden Parameter zu beachten. Technische Änderungen behalten wir uns vor. Im Interesse der eigenen Sicherheit beachten Sie bitte unbedingt die R. und S.-Sätze auf den Etiketten der Gebinde. Die Mindesthaltbarkeit der Zusätze beträgt 18 Monate. Das Produktionsdatum ist den ersten 3 Zahlen der Chargennummer zu entnehmen:

Zahl 1 = Jahr, Zahl 2-3 = Monat, Zahl 4-7 = Chargennummer.

Für die Lagerung von chemischen Produkten ist allein die Gefahrstoffverordnung zu beachten. Die Gefahrgutverordnung (ADR/GGVS) hat nur für den Transport Gültigkeit und darf zur Lagerung nicht herangezogen werden.